



## 10a. PARETI INTERNE

**Beton Wood®**

### Tramezzo cementolegno e lamiera su telaio metallico

Sistemi costruttivi per la realizzazione di tramezzi e pareti interne in cementolegno BetonWood e lamiera Beton metal sheet

Sistema completo per la realizzazione di tramezzi e pareti su telaio metallico in cementolegno intonacabile BetonWood e lamiera Beton metal sheet.  
Fornitura completa: pannelli, lamiera, fissaggi e accessori

STRATO	DESCRIZIONE	QUANTITA' m <sup>2</sup>	PREZZO €/m <sup>2</sup>	IMPORTO
1	Telaio in metallo Telaio in profilati di lamiera			
2	Lamiera grecata Beton metal sheet 16mm La lamiera grecata metallica Beton metal sheet a coda di rondine è una lastra di rinforzo in acciaio zincato autoportante, leggera, utilizzata per la casseforme ed il rinforzo di pareti esterne ed interne. Questa lamiera offre un'ottima soluzione per l'acustica, la protezione antincendio e funziona bene con i sistemi di riscaldamento e raffreddamento a parete e sistemi di microventilazione. Ha larghezza 630 mm e lunghezza variabile da 1220 a 2500 mm. Altezza del profilato 16 mm.			0
3	Viti NF57 La vite ha uno speciale rivestimento anticorrosione che garantisce una resistenza alla nebbia salina di 1.000 ore. Sottotesta con alette autosvasanti molto taglienti per un perfetto alloggiamento della testa a lo della lastra. Punta a trapano che permette una perfetta capacità di perforazione anche su spessori elevati di lamiere. Numero 9 viti per il ssaggio di ogni lastra.			0
4	Cementolegno BetonWood N spessore 18/20/22mm Il pannello BetonWood, ad alta densità (1350 Kg/m <sup>3</sup> ), è realizzato in conglomerato cementizio tipo Portland e fibra di legno di Pino scortecciato. Ha le seguenti caratteristiche termodinamiche: coefficiente di conduttività termica $\lambda=0,26$ W/mK, calore specifico $c=1,88$ KJ/Kg K, coefficiente di resistenza alla penetrazione del vapore $\mu=22,6$ e classe di reazione al fuoco A2-fl-s1, secondo la norma EN 13501-1. Disponibile nei formati: 870x515 mm, 1012x515 mm, 1025x515 mm, 1200x500 mm, 1220x500 mm. Spessori da 18 a 20 mm. Disponibile con profilo a spigolo vivo.			0
5	Collante rasante Beton AR1 Malta cementizia monocomponente per l'incollaggio e la rasatura di pannelli per sistemi di isolamento "a cappotto" corazzati. Consumo: 1,3-1,5kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore come rasatura(consigliato: ca. 4 mm)			0
6	Rete BetonGlass 360 La rete ha densità 360 g/m <sup>3</sup> ed è conforme alla Linea Guida ETAG004 per ETICS (External Thermal Insulation Composite System). Adatta per l'isolamento a cappotto termico interno ed esterno (idonea per tutti i prodotti BetonTherm). Rotoli da 50 mq. Resa 1,10 m <sup>2</sup>			0
7	Collante rasante Beton AR1 Malta cementizia monocomponente per l'incollaggio e la rasatura di pannelli per sistemi di isolamento "a cappotto" corazzati. Consumo: 1,3-1,5kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore come rasatura(consigliato: ca. 4 mm)			0
IMPOSTA IVA 22%		0	IMPONIBILE	0
			TOTALE	0

**Beton Wood®**

La funzionalità del sistema sarà coperta da garanzia BetonWood per le caratteristiche di tenuta all'aria, impermeabilizzazione all'acqua ed isolamento del pacchetto tecnologico. La garanzia sarà documentata con gli appositi Certificato ed Attestato di Garanzia che saranno consegnati a fine dei lavori alla DD.LL. dal posatore stesso. I formulari sono disponibili sul sito di BetonWood così come le indicazioni tecniche, la matrice applicativa e le clausole di esclusione.